

ООО "Центр РТИ"

Москва, Кавказский бульвар, д. 56

Тел./факс: (495) 411-90-04, 544-54-97 (отдел продаж),

(495) 544-54-98 (отдел оформления)

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Шнуры асбестовые (ШАОН, ШАП)

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН ГОСТ 1779-83 представляет собой изделие, изготовленное путем обвивания сердечника из асбестовой ровницы асбестовой пряжей.

Шнуры асбестовые используются в качестве термостойкого, теплоизоляционного и уплотняющего материала неподвижных деталей машин, аппаратов и трубопроводов при температуре поверхностей до 400°C. Предназначен для использования в различных областях техники для теплоизоляции и уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах, в рабочих средах газа, пара и воды при давлении 0,1 МПа (1,0 кгс/см²).

Шнур асбестовый пуховый ШАП состоит из волокон хризотилового асбеста с примесью хлопка и других химических волокон, обмотан снаружи асбестовыми нитями или пряжей.

Шнур асбестовый ШАП предназначен для теплоизоляции различных агрегатов, уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах. Применяется в различных отраслях агропромышленного комплекса, в теплосетях жилищно-коммунального хозяйства.

Рабочая среда ШАП, ШАОН:
газ, пар, вода.

Рабочее давление ШАОН:
до 0,1 МПа.

Температура рабочей среды ШАП, ШАОН:
до +400°C

Диаметр:
от 2 до 32 мм (ШАОН) и 22 – 25 мм (ШАП)

Гарантийный срок хранения:
10 лет со дня изготовления.

Шнуры поставляются в бухтах, вес одной бухты 12-25 кг.

Выпускается двух видов:

Марка шнуров	Характеристики
ШАП - шнур асбестовый пуховый	Состоит из волокон хризолитового асбеста с примесью хлопка и др. химических волокон. Используется для
ШАОН -	

асбестовый шнур Марка шнуров общего назначения	теплоизоляции тепловых агрегатов. Характеристики Рабочая температура до +400°С
---	--

Расчетный вес асбестовых шнуров ШАП и ШАОН:

Диаметр шнуров, мм.	Вес, гр/п.м.
ШАП (20-25 мм.)	190
ШАОН 3 мм.	6
ШАОН 4 мм.	7.5
ШАОН 5 мм.	10
ШАОН 6 мм.	25
ШАОН 8 мм.	45
ШАОН 10 мм.	70
ШАОН 12 мм.	90
ШАОН 15 мм.	135
ШАОН 18 мм.	190
ШАОН 20 мм.	225
ШАОН 22 мм.	265
ШАОН 25 мм.	310
ШАОН 30 мм.	435
ШАОН 35 мм.	570

Шнур асбестовый пуховой ШАП состоит из волокон хризотилового асбеста с примесью хлопка и других химических волокон, обмотан снаружи асбестовыми нитями или пряжей.

Шнур асбестовый ШАП предназначен для теплоизоляции различных агрегатов, уплотнения соединений в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах. Применяется в различных отраслях агропромышленного комплекса, в теплосетях жилищно-коммунального хозяйства.

Пример условного обозначения:

Асбошнур ШАОН-10мм ГОСТ 1779-84

ШАОН - марка шнура

10 - размеры плетения (мм)

ГОСТ 1779-84 - Государственный стандарт