

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Диски (кольца) фрикционные

Фрикционные диски могут быть произведены максимальным размером до 500 мм. в диаметре.

Диски большего диаметра могут быть заменены секторами с углами 45, 60 или 90 градусов.

Физико-механические показатели:

Наименование показателей	Норма
1. Твердость по Бриннелю НВ,10/500/30	20-35
2. Коэффициент трения по чугуноу марки СЧ-15 (ГОСТ 1412-85)	0,34-0,48
3. Линейный износ по чугуноу марки СЧ-15 (ГОСТ 1412-85), не более	0,14
4. Увеличение массы в жидких средах, %, не более:	
в воде	4
в масле	4

<http://centr-rti.ru/catalog/505>